



WOOD H200 ELASTIC

ADESIVO HÍBRIDO DE ALTA PERFORMANCE PARA TODO O TIPO DE PAVIMENTOS EM MADEIRA

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 04/07/2025 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Parquet maciço até 200 mm de largura e 23 mm de espessura.
- Sem solventes, isocianatos ou ftalatos.
- Assentamento imediato, sem necessidade de tempo de espera.
- Excelente aderência, sem necessidade de primário, à generalidade das superfícies.
- Elevada resistência mecânica.
- Excelentes propriedades acústicas: reduz até 18 dB os ruídos de impacto.
- Compatível com piso radiante.
- As estrias da cola mantêm-se estáveis durante a aplicação.



DESCRIÇÃO

WOOD H200 ELASTIC é um adesivo híbrido de alta performance indicado para colagem de todo o tipo de madeira até 200mm de largura. **WOOD H200 ELASTIC** é um adesivo elástico, extremamente fácil de aplicar, que mantém as estrias da cola estáveis (sem abater) durante a aplicação.

APLICAÇÕES

- Para colagem de todos os tipos de parquet maciço ou multicamada sobre superfícies porosas e não porosas.
- Colagem de todas as espécies de madeira (bétula e faia: consultar o nosso departamento técnico).
- Colagem de parquet em bruto ou envernizado, em todos os formatos.
- Colagem de parquet em mosaico.
- Colagem de madeira maciça ou multicamada
- Colagem de madeiras exóticas...
- Colagem de madeira em salas húmidas (ex: colagem de madeira de teca em casas de banho).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Composição	Base híbrida
Cor	Castanho claro
Temperatura de aplicação*	+10°C a +30°C
Densidade	≈ 1,60 ± 0,1
Tempo aberto*	Aprox. 50 minutos
Tempo de bloqueio*	Aprox. 2 horas
Abertura ao Tráfego*	Tráfego pedonal ligeiro: 24 horas Tráfego pedonal intenso: 48 horas
Lixagem / Envernizamento	Após 48 horas
Cura*	24 - 48 horas
Consumo	800-1400 g/m²

* a 23°C e 50% H.R sobre superfícies com média porosidade

Tipos de superfícies para assentamento:

- Superfícies de base cimentícia niveladas, regularizadas e com acabamento liso.
- Betoniha de anidrita.
- Pavimentos antigos em cerâmica ou parquet, previamente lixados e convenientemente limpos em seguida.
- Metal.
- OSB3.
- Pisos radiantes.

PREPARAÇÃO DA BASE

As superfícies devem encontrar-se sólidas, sem partículas soltas, limpas, secas (<75% HR), desengorduradas e isentas de poeiras, vernizes, óleos, ceras, ferrugem ou vestígios de outros produtos que possam comprometer a aderência.

Aclimatizar o pavimento em madeira, armazenando-o no local onde será aplicado, alguns dias antes do início dos trabalhos e de acordo com as instruções do fabricante. Armazene o adesivo em ambiente com temperatura controlada.

Assegurar a existência de uma folga em redor de qualquer perímetro ou coluna para permitir o movimento natural da madeira após a colagem.

A superfície de assentamento do pavimento não deve exceder os níveis de humidade recomendados. No caso de existência de níveis de humidade superiores aos recomendados, deve ser utilizada previamente a barreira anti-humidade HYTEC E336 XTREM ou HYTEC E736 TURBO (consultar o nosso departamento técnico para mais informações).

Verificar previamente a planimetria da superfície de assentamento e regularizá-la com a argamassa auto-nivelante Bostik adequada.

Durante a instalação do pavimento de madeira, a base de assentamento deve encontrar-se seca, limpa e desengordurada.

Os sistemas de pavimentos radiantes devem estar em conformidade com a regulamentação vigente. Desligar o aquecimento 48 horas antes de iniciar a instalação do pavimento. O aquecimento poderá ser novamente ligado após 7 dias, de forma progressiva.

APLICAÇÃO

Aplique a cola com uma espátula Bostik nº 4 - B12, numa proporção de aproximadamente 800-1400 g/m², dependendo da rugosidade da superfície e do tipo de madeira a colar. Aplique apenas a quantidade suficiente para trabalhar dentro de um período de 45 minutos.

Pressionar os elementos do pavimento de madeira firmemente sobre a cola fresca, de forma a que a face inferior do revestimento fique completamente coberta de cola. Exercer pressão/peso sobre eventuais elementos deformados até que a cola ganhe a presa necessária para os estabilizar. Evitar o refluxo de cola entre as diferentes peças que constituem o pavimento de madeira. Os elementos podem então ser encostados a outros com o auxílio de um martelo de borracha, garantindo o respetivo encaixe.

Respeite as folgas periféricas (mínimo de 8 mm). A regra para o cálculo das folgas é de 0,15% de cada uma das maiores dimensões a serem cobertas pelo parquet.

O verniz de acabamento que possa eventualmente ser utilizado, 48 a 72 horas após a colagem do pavimento de madeira, deve ser SEMPRE de base aquosa. A utilização de verniz de base poliuretano ou solvente pode provocar o refluxo de cola entre os elementos do pavimento provocando efeitos indesejados. O contacto direto entre o verniz e a cola de madeira deve ser sempre evitado.

Devido à grande variedade de materiais existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de aderência e compatibilidade entre superfícies. Consultar a página web do produto.

Tipo de Pavimento	Espátula Recomendada	Consumo Estimado
Parquet em mosaico (com underlay em cortiça ou borracha)	B5	800-900 g/m²
Parquet multicamada (até 150mm larg e 15mm espessura) Parquet maciço (até 140mm larg e 15mm espessura)	B11	900-1000 g/m²
Elementos em madeira até 200mm largura e 23mm espessura	B12	1000-1400 g/m²

LIMPEZA

Cola fresca: Remover de imediato a cola em excesso com toalhetas de limpeza ou solvente. A utilização de solvente pode danificar o acabamento da madeira. É sempre aconselhável um teste prévio numa zona não visível. Após a cura, a cola só poderá ser removida mecanicamente.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 18 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo, humidade, condensação, orvalho e luz solar direta. Armazenar as embalagens em cima de uma paleta ou outra plataforma que evite o contacto direto com o pavimento.

APRESENTAÇÃO

Ref.	EAN	Embalagem	Un./Paleta
30616473	3549212486082	balde de 21Kg	24

Nota: Cada balde contém 3 bolsas de alumínio. Cada bolsa de alumínio contém 7Kg.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

BOSTIK HOTLINE**Smart help +351 253 300 810**