



FIX A760 TECH

COLA DE ALTA PERFORMANCE PARA LADRILHOS AUTOPOUSANTES

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 24/07/2025 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Dupla função: funciona como cola autopousante ou como colagem permanente.
- Elevada performance, filme adesivo permanente.
- Para todo o tipo de superfícies, porosas e não porosas.



DESCRIÇÃO

FIX A760 TECH é uma cola acrílica de base aquosa, pronta a aplicar, para fixação temporária de ladrilhos amovíveis em vinil, alcatifa, LVT autopousante, PVC heterogéneo... Permite bloquear e evitar o deslizamento de materiais autopousantes utilizados em pavimentos.

Permite a reciclagem e substituição dos ladrilhos/mosaicos sem necessidade de voltar a aplicar a cola.

FIX A760 TECH mantém a sua capacidade adesiva mesmo após várias remoções e reposicionamento dos ladrilhos autopousantes.

APLICAÇÕES

Cola indicada para aplicações interiores de todo o tipo de ladrilhos/mosaicos removíveis/autopousantes em vinil, LVT, alcatifa, PVC heterogéneo...

Revestimentos / pavimentos associados :

- LVT autopousante
- PVC heterogéneo em mosaicos ou placas
- Vinil expandido com relevo
- Ladrilhos autopousantes
- Mosaicos de alcatifa
- Laminados sobre underlay

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Composição	Base aquosa (Acrílica)
Cor	Rosa
Temperatura de aplicação*	+10°C a +25°C
Tempo de espera*	Superfícies porosas: 45-60 minutos Superfícies não porosas: 2-2,5 horas
Tempo aberto*	Filme adesivo permanente
Tráfego pedonal*	Imediato
Rendimento	60-120 g/m ²

* a 23°C e 50% H.R sobre superfícies com média porosidade

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.
<https://bostikdsd.thewerco.com/default.asp>

PREPARAÇÃO DA BASE

As superfícies devem encontrar-se sólidas, sem partículas soltas, limpas, secas (<75% H.R.), desengorduradas e isentas de poeiras, vernizes, óleos, ceras, ferrugem ou vestígios de outros produtos que possam comprometer a aderência. A superfície de assentamento do pavimento não deve exceder os níveis de humidade recomendados. No caso de existência de níveis de humidade superiores aos recomendados, deve ser utilizada previamente a barreira anti-humidade **HYTEC E336 XTREM** ou **HYTEC E736 TURBO**.

O pavimento deve ser previamente regularizado com a argamassa autonivelante Bostik e respetivo primário.

As superfícies devem ser cuidadosamente limpas e aspiradas antes da aplicação do adesivo. Sobre superfícies porosas é recomendável a aplicação prévia de primário. A aplicação do primário é particularmente importante no caso de painéis rígidos de madeira / aglomerado / contraplacado.

FIX A760 TECH é adequado para utilização sobre PVC ou linóleo já existente. Nesses casos, é necessário remover previamente todos os vestígios de produtos de polimento/acabamento/proteção que possam existir na superfície.

Os sistemas de pavimentos radiantes devem estar em conformidade com a regulamentação vigente. Desligar o aquecimento 48 horas antes de iniciar a instalação. O aquecimento poderá ser novamente ligado após 7 dias, de forma progressiva.

APLICAÇÃO

Aplicar o adesivo com um rolo anti-gota de 12 mm ou com uma espátula (evitar aplicar adesivo em excesso). **FIX A760 TECH** tem um consumo de 60 a 120g/m², consoante o tipo de revestimento e espátula utilizada:

Tipo de Superfície	Consumo Estimado
Superfície absorvente	100-120 g/m ²
Superfície não absorvente	60-80 g/m ²

Respeitar o tempo de secagem de 45- 60 minutos em bases normalmente absorventes e de 2-2,5 horas em bases não absorventes, no mínimo, para obter o efeito de aderência permanente e permitir a remoção subsequente dos ladrilhos.

NOTA: O assentamento de ladrilhos sobre a cola ainda húmida sobre em superfícies metálicas irá reter a humidade e poderá causar o aparecimento de ferrugem.

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

LIMPEZA

Limpar todas as ferramentas e equipamento com água morna, imediatamente após a utilização. Eventuais resíduos de cola existentes no pavimento devem ser removidos de imediato com um pano húmido.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo, humidade, condensação, orvalho e luz solar direta. Armazenar as embalagens em cima de uma paleta ou outra plataforma que evite o contacto direto com o pavimento.

APRESENTAÇÃO

Ref.	EAN	Embalagem	Un./Paleta
30615497	3549212484781	balde de 5Kg	80
30615496	3549212484774	balde de 19Kg	16

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

